

Auswahl Standardproduktspektrum

	 Zuschnitte/ Formate	 Spaltband	 Coils	Toleranzen nach DIN / EN - engere Tol. auf Wunsch
Dicken	0,4 - 6,0 mm	0,8 - 16,0 mm	0,4 - 3,0 mm	
Breiten	20 - 2.020 mm	20 - 1.300 mm	600 - 2.020 mm	
Längen	20 - 6.500 mm	-	umwickeln möglich	

Warmgewalzte Stähle

Unlegierter Qualitätsstahl	EN10111	DD11 - DD14	
Baustähle	EN 10025	S235JR/JRG2 - S355	
Mikrolegiert (höhere Streckgr.)	EN10149	S260NC - S500MC	

Kaltgewalzte Stähle

Oberflächen

Unlegierter Qualitätsstahl	EN 10130	DC01 - DC06	Oberfl.körnung	Oberflächenarten	Nachbehandlung
Feinbleche z. Emailieren	EN 10209	DC01EK - DC06EK	m = matt	A = normale Oberfl.	geölt / ungeölt
		DC03ED - DC06ED	b = bes. glatt	B = beste Oberfl.	
Mikrolegiert (höhere Streckgr.)	EN 10130	ZStE260 - ZStE420	g = glatt		
			r = rau		

Elektrolytisch verz. Stähle

Oberflächen

Unlegierter Qualitätsstahl	EN 10152	DC01+ZE - DC06+ZE	Oberfl.behandlung	Zinkauflage	Oberflächenarten
Mikrolegiert (höhere Streckgr.)	EN 10268	H240LA - H400LA	P = phosphatiert	ZE 25/25	A = normale Oberfl.
			C = chem.	ZE 50/50	B = beste Oberfl.
			Passiviert	ZE 75/75	
			O = geölt	ZE 100/100	
				auch einseitig verzinkt	

Schmelztauchver. Stähle

Oberflächen

Schmelzt., unlegierte Stähle	EN 10142	DX51D - DX56D	Überzüge	Oberflächenqualität
Schmelzt. Stähle (höhere Streckgr.)	EN 10147	S220GD - S559GD	Feuerverzinkt = +Z	NA = übliche Zinkblume
			Galvannealed = +ZF	MA = kleine bis makroskopisch nicht mehr erkennbare Zinkblume
			Galfan = +ZA	
			Aluzink = +AZ	MB = nachgewalzt mit verbesserter Oberfläche

Bandbeschichtete Stähle

mit Trägerwerkstoffen	mit Beschichtungsstoffen	bei übl. Gesamtschichtdicke	Glanz	Beschichtung einseitig/ Rückseite Schutzlack
kaltgew. Bleche	Polyester SP	25	10 - 80	mit heißkaschierter Schutzfolie
elo. verz. Bleche	Epoxid EP	10	10 - 50	mit selbstklebender Schutzfolie
feuerverz. Bleche	Polyurethan PUR	25	10 - 80	ohne Schutzfolie
	Polyvinylidenfluorid PVDF	25	20 - 40	mit Polyvinyl-Plastisol
	Polyvinylchlorid - Plastisol PVC (P)	100 - 200	45 - 70	oder beidseitig beschichtet

Kontakt:

Lennetal Stahlhandel GmbH
Kahley 12-14, D-58840 Plettenberg

Telefon: +49 (0) 2391 9582-0
Telefax: +49 (0) 2391 9582-50

E-mail: info@lennetal.de
Internet: www.brockhaus.com